

ResiFIX Aushärtezeiten

Aushärtezeiten ResiFIX Vinylester VYSF

| Temperatur des Untergrundes | [°C] | > -10 ¹⁾ | > -5 | > 0 | > +5 | > +10 | > +20 | > +30 | > +40 |
|---------------------------------|-------|---------------------|------|-----|------|-------|-----------|-------|-------|
| Min. Verarbeitungszeit | [min] | 90 | 90 | 45 | 25 | 15 | 6 | 4 | 1,5 |
| Min. Aushärtezeit ²⁾ | [min] | 24h | 14h | 7h | 2h | 80 | 45 | 25 | 15 |

¹⁾ Kartuschentemperatur min. 15 °C

²⁾ Doppelte Aushärtezeiten in nassem Beton

Aushärtezeiten ResiFIX Vinylester VYSF Cool

| Temperatur des Untergrundes | [°C] | > -20 | > -15 | > -10 | > -5 | > 0 | > +5 | +10 | X |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|---|
| Min. Verarbeitungszeit | [min] | 75 | 55 | 35 | 20 | 10 | 6 | 6 | |
| Min. Aushärtezeit ¹⁾ | [min] | 24h | 16h | 10h | 5h | 2,5h | 80 | 60 | |

¹⁾ Doppelte Aushärtezeiten in nassem Beton

Aushärtezeiten ResiFIX Epoxyacrylat EYSF

| Temperatur des Untergrundes | [°C] | > -10 | > -5 | > 0 | > +5 | > +10 | > +20 | > +30 | +40 |
|---------------------------------|-------|-------|------|-----|------|-------|-----------|-------|-----|
| Min. Verarbeitungszeit | [min] | – | 90 | 45 | 25 | 20 | 6 | 4 | 1,5 |
| Min. Aushärtezeit ¹⁾ | [min] | – | 6h | 3h | 2h | 100 | 45 | 25 | 15 |

¹⁾ Doppelte Aushärtezeiten in nassem Beton

Aushärtezeiten ResiFIX Epoxyacrylat EYSF Express

| Temperatur des Untergrundes | [°C] | > -10 | > -5 | > 0 | > +5 | > +10 | > +15 | > +20 | +30 |
|---------------------------------|-------|-------|------|-----|------|-------|-------|-----------|-----|
| Min. Verarbeitungszeit | [min] | 60 | 45 | 25 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1,5 |
| Min. Aushärtezeit ¹⁾ | [min] | 4h | 2h | 80 | 45 | 25 | 20 | 15 | 10 |

¹⁾ Doppelte Aushärtezeiten in nassem Beton

Aushärtezeiten ResiFIX Polyester PYSF

| Temperatur des Untergrundes | [°C] | > -10 | > -5 | > 0 | > +5 | > +10 | > +20 | > +30 | > +40 |
|---------------------------------|-------|-------|------|-----|------|-------|-----------|-------|-------|
| Min. Verarbeitungszeit | [min] | – | 90 | 45 | 25 | 20 | 6 | 4 | 1,5 |
| Min. Aushärtezeit ¹⁾ | [min] | – | 6h | 3h | 2h | 100 | 45 | 25 | 15 |

¹⁾ Doppelte Aushärtezeiten in nassem Beton